

SolFilmsProdukter AB

LLumar Dekor och Insynskydd Värden för film + 4 mm enkelglas

Dekorfilm	Polyester	<div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> Visuellt Ljusgenomsläpp % Total Solenergiavvisning % Total Soltransmission % Total Solreflektion % Total Solabsorption % Visuell Ljusreflektion % In/Ut UV-ljus genomsläpp % Tjocklek utan skyddsfolie(mikrom) Garantitid inv </div>									
		Frostad Vitmatt	NRM PS 2	75	29	68	18	14	22/23	<5	56
Matt rispapper	NRM MPR HPR	58	38	56	19	25	24/26	<5	69	7	
Frostad Bronsmatt	NRN B PS 2	32	44	46	11	43	9/10	<1	56	5	
Frostad Silvermatt	RM PS 2	16	80	12	53	34	62/60	<1	55	7	
Svart/Blackout	NRM M BK PS 2	0	78	0	5	94	6/8	<0,1	81	5	
Vit/Whiteout	NRM M WH PS 3	14	79	17	64	19	84/87	<1	81	5	
Frostad kvadrat	NRM M SQ PS	61	34	61	20	19	25/25	<1	58	5	
X-tra mörk rök/silver	RN 07 GR SR HPR	5	86	6	58	36	16/65	<1	45	5	
Frostad vitmatt säkerhetsfilm	NRM PS 6 (0,125 mm)	75	29	68	18	14	23/22	<1	168	7	
Smal rand	NRM FS SR HPR	73	21	73	17	11	20/20	<1	58	5	
Matt smal rand*	NRM 45 MFS HPR	61	34	61	20	19	25/25	<1	58	5	
Tunna linjer	NRM FTL SR HPR	72	27	70	19	11	22/22	<1	58	5	
Bred rand	NRM FB SR HPR	63	30	63	19	18	23/23	<1	58	5	
Kvadrater	NRM FSQ SR HPR	69	23	68	16	16	20/20	<1	58	5	
Små prickar	NRM FSD SR HPR	82	19	79	12	10	13/13	<1	58	5	
Mini prickar	NRM FMD SR HPR	81	21	76	12	11	15/15	<1	58	5	
Matt prickig	NRM 45 MFSD HPR	61	34	61	20	19	25/25	<1	58	5	
Röd	DECO RED	23	36	55	7	38	6/6	<2	45	5	
Blå	DECO BLUE	29	33	59	7	34	5/9	<2	45	5	
Grön	DECO GREEN	33	44	45	6	50	6/5	<2	33	5	
Gul	DECO YELLOW	82	27	66	7	27	8/8	<2	33	5	
Mist	NRM 80 PS 2	86	19	80	17	3	19/19	<5	81	7	
Glacier	NRM 55 PS 4	67	37	60	28	11	24/36	<5	139	7	
Frosted Sparkle	PP 70 FS HPR	69	31	64	14	22	14/16	<5	108	5	
Vinyl											
Etched Frost	NRM V 60 F HPR	45	46	47	23	30	34/33	<5	98	7	
Dusted Crystal	NRM V 80 DC HPR	85	18	79	8	13	9/9	<5	79	7	
Satin Crystal	NRM SC HPR	92	13	86	8	5	11/9	<5	126	7	
Crackled Glass	NRMVCGHPR	86	17	80	8	12	9/9	<5	340	7	
Brushed Crystal	NRMV BC HPR	88	15	82	8	9	8/8	<5	136	7	
Fiberglas	NRM V 45 FIBG HPR	66	35	62	24	14	33/31	<1	70	5	

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

