



LLumar solskyddsfilm*

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering

Reflektande	Beskrivning	solenergitransmission %	solenergireflektion utv. %	solabsorption %	visuell ljustransmission %	visuell ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Blandningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/stötande
R20SRHPR	Mörk Silver	12	56	32	15	62/62	<1	0,23	0,67	5,3	83	0,18	82	45	7
R20SRCDF	Mörk Silver	14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	45	7
R35SRHPR	Medium Silver	23	42	35	30	43/44	<1	0,38	0,71	5,4	67	0,31	69	45	10
R50SRHPR	Ljus Silver	39	27	34	49	26/24	<1	0,58	0,76	5,5	45	0,47	53	45	7
R15BRSRHPR	Mörk Brons	8	35	57	8	60/19	<1	0,25	0,67	5,2	91	0,22	80	45	5
R15GRSRHPR	Mörk Rök	8	33	59	7	60/13	<1	0,25	0,68	5	93	0,2	80	45	7/5
R15GOSRHPR	Mörk Guld	11	49	40	14	64/51	<1	0,23	0,7	5,3	84	0,2	80	45	5
RN07GRSRHPR	Extra Mörk Rök/Silver	7	57	36	6	13/60	<1	0,18	0,61	5,1	94	0,14	86	45	5
Sputtering	Beskrivning	solenergitransmission %	solenergireflektion utv. %	solabsorption %	visuell ljustransmission %	visuell ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Blandningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/stötande
N1020SRCDF	Mörk Neutral	20	26	54	23	26/29	<1	0,41	0,82	5,7	75	0,33	67	45	10
N1040SRCDF	Medium Neutral	35	16	49	39	15/18	<1	0,58	0,88	6,0	57	0,47	53	45	10
N1050SRCDF	Ljus Neutral	45	12	43	49	10/13	<1	0,69	0,88	5,8	45	0,55	45	45	10
N1065SRCDF	Mycket Ljus Neutral	63	9	28	68	8/9	<1	0,87	0,89	5,9	24	0,69	31	45	10
N1020BSRCDF	Mörk Brons	14	46	40	21	33/36	<1	0,28	0,58	5,0	77	0,22	78	45	7
N1035BSRCDF	Medium Brons	25	33	41	36	23/25	<1	0,39	0,71	5,3	59	0,34	66	45	7

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel



Llumar solskyddsfilmer

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering

VISTA	Beskrivning	solenergitransmission %	solenergireflektion utv. %	solabsorption %	visuell ljustransmission %	visuell ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Blandningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/stötande
V 14 SR CDF	Mörk Neutral Reflekterande	8	50	42	10	24/54	<1	0,25	0,73	6,0	88	0,20	80	46	10
V 28 SR CDF	Medium Neutral Reflekterande	23	32	45	29	20/32	<1	0,42	0,77	5,6	67	0,34	66	46	10
V 38 SR CDF	Ljus Neutral Reflekterande	31	25	44	28	16/25	<1	0,50	0,73	5,5	58	0,40	60	46	10
VS 60 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	38	26	36	66	10/9	<1	0,57	0,60	5,1	27	0,46	54	60	10
VS 61 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	46	28	26	61	21/22	<1	0,64	0,71	5,39	32	0,51	49	49	10
VS 70 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	40	24	36	69	7/8	<1	0,60	0,59	5,05	23	0,48	52	60	10

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel