

SolFilmsProdukter AB

LLumar solskyddsfilm


Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering

Reflekterande	Beskrivning	Solenergitransmission %	Solenergireflektion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtyjocklek utan skyddsfolie micron	Garanterad vertikalt/sluttande
R20SRHPR	Mörk Silver	14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	45	7
R20SRCDF	Mörk Silver	14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	45	7
R35SRHPR	Medium Silver	21	41	38	28	45/45	<1	0,34	0,71	5,3	68	0,3	70	45	7
R50SRHPR	Ljus Silver	37	27	37	47	27/28	<1	0,52	0,79	5,5	46	0,45	55	45	7
R15BSRHPR	Mörk Brons	10	33	57	10	60/19	<1	0,25	0,68	5,2	89	0,22	78	45	5
R15GSRHPR	Mörk Rök	9	30	6	7	61/13	<1	0,25	0,68	5,2	92	0,22	78	45	5
R15GOSRHPR	Mörk Guld	11	49	40	14	64/51	<1	0,23	0,7	5,3	84	0,2	80	45	5
R30BSRHPR	Medium Brons	23	20	56	22	29/.12	<1	0,41	0,74	5,4	75	0,36	64	45	5
RN07GRSRHPR	Extra Mörk Rök/Silver	6	58	36	5	16/65	<1	0,16	0,71	5,3	94	0,14	86	45	5
Sputtering	Beskrivning														
N1020SRCDF	Mörk Neutral	21	25	55	23	26/29	<1	0,38	0,9	5,8	73	0,33	67	45	10
N1040SRCDF	Medium Neutral	34	16	50	39	15/18	<1	0,53	0,93	5,8	55	0,46	54	45	10
N1050SRCDF	Ljus Neutral	43	13	44	49	12/.14	<1	0,62	0,94	5,9	44	0,54	46	45	10
N1065SRCDF	Mycket Ljus Neutral	63	9	28	71	9/.10	<1	0,8	0,84	5,6	19	0,7	30	45	10
N1020BSRCDF	Mörk Brons	12	44	43	20	35/37	<1	0,25	0,7	5,3	78	0,22	78	45	7
N1040BSRCDF	Medium Brons	25	33	41	36	23/25	<1	0,39	0,71	5,3	59	0,34	66	45	7
N1050BSRCDF	Ljus Brons	44	19	37	55	12/.14	<1	0,6	0,77	5,5	38	0,52	48	45	7
N1035SBSRHP	Medium Koppar	21	45	33	36	31/30	<1	0,33	0,71	5,3	62	37	63	45	5

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel



2(2)

SolFilmsProdukter AB

LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering

VISTA	Beskrivning	Solenergitransmission %	Solenergireflektion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmfjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/slutande
V 14 SR CDF	Mörk Neutral Reflekerande	8	45	46	11	24/51	<0,1	0,22	0,88	5,7	87	0,19	81	46	10
V 28 SR CDF	Medium Neutral Reflekerande	21	30	49	28	19/32	<0,1	0,38	0,87	5,7	68	0,33	67	46	10
V 38 SR CDF	Ljus Neutral Reflekerande	31	22	47	39	16/23	<0,1	0,48	0,87	5,7	55	0,42	58	46	10
VS 60 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	35	21	44	61	9/8	<0,1	0,51	0,68	5,2	30	0,44	56	60	10
VS 61 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	45	23	32	61	19/19	<0,1	0,6	0,67	5,2	30	0,52	48	49	10
VS 70 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	40	22	38	70	8/8	<0,1	0,55	0,66	5,2	21	0,48	52	60	10

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel