

SolFilmsProdukter AB


LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

Invändig montering		Solenergitransmission %	Solenergirefleksion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtyjocklek utan skyddsfolie micron	Garanterad vertikalt/sluttande
Reflekterande	Beskrivning														
R20SRHPR	Mörk Silver	12	46	42	17	63/61	<1	0,35	0,71	2,6	81	0,3	70	45	7
R20SRCDF	Mörk Silver	12	46	42	17	63/61	<1	0,35	0,71	2,6	81	0,3	70	45	7
R35SRHPR	Medium Silver	19	36	45	26	46/46	<1	0,46	0,71	2,6	70	0,39	61	45	7
R50SRHPR	Ljus Silver	31	26	43	43	29/31	<1	0,6	0,79	2,7	51	0,51	49	45	7
R15BSRHPR	Mörk Brons	9	29	62	9	60/24	<1	0,46	0,68	2,6	90	0,4	60	45	5
R15GSRHPR	Mörk Rök	7	27	65	6	61/19	<1	0,47	0,68	2,6	93	0,4	60	45	5
R15GOSRHPR	Mörk Guld	10	42	49	13	64/51	<1	0,38	0,7	2,6	85	0,32	68	45	5
R30BSRHPR	Medium Brons	19	21	60	20	30/18	<1	0,57	0,74	2,7	78	0,5	50	45	5
RN07GRSRHPR	Extra Mörk Rök/Silver	5	50	45	5	16/63	<1	0,3	0,71	2,6	95	0,25	75	45	5
Sputtering	Beskrivning														
N1020SRCDF	Mörk Neutral	17	25	58	21	27/31	<1	0,55	0,9	2,7	76	0,48	52	45	10
N1040SRCDF	Medium Neutral	29	18	53	36	17/22	<1	0,66	0,93	2,7	60	0,57	43	45	10
N1050SRCDF	Ljus Neutral	36	16	48	44	14/20	<1	0,7	0,94	2,8	50	0,61	39	45	10
N1065SRCDF	Mycket Ljus Neutral	53	14	33	64	13/17	<1	0,78	0,84	2,7	27	0,68	32	45	10
N1020BSRCDF	Mörk Brons	11	38	51	18	35/38	<1	0,4	0,7	2,6	79	0,35	65	45	7
N1040BSRCDF	Medium Brons	22	30	48	33	24/28	<1	0,52	0,71	2,6	62	0,44	56	45	7
N1050BSRCDF	Ljus Brons	37	21	43	49	15/20	<1	0,67	0,77	2,7	44	0,57	43	45	7
N1035SBSRHP	Medium Koppar	19	39	43	33	31/34	<1	0,43	0,71	2,7	62	0,37	63	45	5

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel



2(2)

SolFilmsProdukter AB

LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

Invändig montering

VISTA	Beskrivning	Solenergitransmission %	Solenergireflektion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Film tjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/slutande
V 14 SR CDF	Mörk Neutral Reflekerande	7	40	53	10	24/51	<0,1	0,39	0,88	2,7	88	0,33	67	46	10
V 28 SR CDF	Medium Neutral Reflekerande	18	28	53	25	20/34	<0,1	0,53	0,87	2,7	71	0,45	55	46	10
V 38 SR CDF	Ljus Neutral Reflekerande	26	23	51	36	17/27	<0,1	0,61	0,87	2,7	59	0,52	48	46	10
VS 60 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	30	21	48	55	15-dec	<0,1	0,62	0,68	2,6	37	0,53	47	60	10
VS 61 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	38	23	38	56	22/24	<0,1	0,64	0,67	2,6	37	0,55	45	49	10
VS 70 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	35	22	43	63	15-dec	<0,1	0,63	0,66	2,6	29	0,55	45	60	10

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel