

LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

Invändig montering		Solenergitransmission %	Solenergirefleksion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bländningskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtyjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/sluttande
Reflekterande	Beskrivning														
R20SRHPR	Mörk Silver	11	53	36	14	63/62	<1	0,36	0,67	2,6	83	0,29	71	45	7
R20SRCDF	Mörk Silver	12	46	42	17	63/61	<1	0,35	0,71	2,6	81	0,3	70	45	7
R35SRHPR	Medium Silver	21	41	38	28	45/46	<1	0,51	0,71	2,6	66	0,41	59	45	7
R50SRHPR	Ljus Silver	34	27	39	45	26/29	<1	0,68	0,76	2,6	45	0,54	46	45	7
R15BSRHPR	Mörk Brons	9	29	62	9	60/24	<1	0,46	0,68	2,6	90	0,4	60	45	5
R15GSRHPR	Mörk Rök	7	27	65	6	61/19	<1	0,47	0,68	2,6	93	0,4	60	45	5
R15GOSRHPR	Mörk Guld	10	42	49	13	64/51	<1	0,38	0,7	2,6	85	0,32	68	45	5
RN07GRSRHPR	Extra Mörk Rök/Silver	6	53	41	5	13/60	<1	0,33	0,61	2,5	94	0,27	73	45	5
Sputtering	Beskrivning														
N1020SRCDF	Mörk Neutral	18	28	54	21	27/33	<1	0,61	0,82	2,6	74	0,35	65	45	10
N1040SRCDF	Medium Neutral	31	20	49	36	16/23	<1	0,74	0,88	2,7	56	0,59	41	45	10
N1050SRCDF	Ljus Neutral	40	17	43	45	12/19	<1	0,81	0,88	2,7	45	0,65	35	45	10
N1065SRCDF	Mycket Ljus Neutral	55	14	31	62	11/16	<1	0,90	0,89	2,7	24	0,72	28	45	10
N1020BSRCDF	Mörk Brons	13	43	44	20	33/38	<1	0,44	0,58	2,5	76	0,35	65	45	7
N1040BSRCDF	Medium Brons	22	30	48	33	24/28	<1	0,52	0,71	2,6	62	0,44	56	45	7
N1050BSRCDF	Ljus Brons	37	21	43	49	15/20	<1	0,67	0,77	2,7	44	0,57	43	45	7

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

Invändig montering		Solenergitransmission %	Solenergirefleksion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv. %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/sluttande
VISTA	Beskrivning														
V 14 SR CDF	Mörk Neutral Reflekerande	7	47	46	10	24/55	<1	0,40	0,73	2,6	88	0,32	68	46	10
V 28 SR CDF	Medium Neutral Reflekerande	21	32	47	27	21/35	<1	0,59	0,77	2,6	67	0,74	53	46	10
V 38 SR CDF	Ljus Neutral Reflekerande	27	27	46	35	18/29	<1	0,66	0,73	2,6	57	0,53	47	46	10
VS 60 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	34	27	39	60	13/16	<1	0,68	0,60	2,5	27	0,54	46	60	10
VS 61 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	41	29	30	56	24/26	<1	0,70	0,71	2,6	32	0,56	44	49	10
VS 70 SR CDF	Mycket Ljus Neutral	36	26	38	63	11/14	<1	0,70	0,59	2,5	23	0,56	44	60	10

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel