



LLumar® Dekor och Insynskydd*

Värden för film + 4 mm enkelglas

Dekorfilm	Polyester	Visuellt Ljusgenomsläpp %	Total Solenergiavvisning %	Total Soltransmission %	Total Solreflektion %	Total Solabsorption %	Visuell Ljusreflektion % In/ut	UV-ljus genomsläpp %	Tjocklek utan skyddsfolier (mikron)	Garantitid inv
Frostad Vitmatt	NRM PS 2	75	29	68	18	14	23/22	<5	56	5
Frostad Bronsmatt	NRM B PS 2	32	44	46	11	43	10/9	<1	56	5
Frostad Silvermatt	RM PS 2	16	80	12	53	34	62/60	<1	55	7
Svart/Blackout	NRM M BK PS 2	0	78	0	5	94	8/6	<0,1	81	5
Vit/Whiteout	NRM W PS 3	14	79	17	64	19	87/84	<1	81	5
X-tra mörk rök/silver	RN 07 GR SR HPR	5	86	6	58	36	16/65	<1	45	5
Frostad vitmatt säkerhetsfilm	NRM PS 6 (0,125 mm)	75	29	68	18	14	23/22	<1	168	7
Smal rand	NRM FS SR HPR	73	21	72	17	11	20/20	<1	58	5
Tunna linjer	NRM FTL SR HPR	72	27	70	19	11	22/22	<1	58	5
Bred rand	NRM FB SR HPR	63	30	63	19	18	23/23	<1	58	5
Kvadrater	NRM FSQ SR HPR	69	23	68	16	16	20/20	<1	58	5
Mini prickar	NRM FMD SR HPR	81	21	76	12	11	15/15	<1	58	5
Matt prickig	NRM MFSD HPR	82	19	78	12	10	13/13	<1	58	5
Röd	DECO RED	23	34	57	7	36	5/5	<1	56	5
Blå	DECO BLUE	29	31	61	7	32	5/5	<1	45	5
Grön	DECO GREEN	34	41	47	6	47	5/5	<1	33	5
Gul	DECO YELLOW	84	24	70	7	23	8/8	<1	33	5
Mist	NRM 80 PS 2	87	21	80	15	9	19/19	<1	50	7
Vinyl										
Dusted Crystal	NRM V 80 DC HPR	85	17	80	9	11	10/11	<5	50	7
Satin Crystal	NRMVSC HPR	90	14	83	8	9	11/9	<5	50	7
Brushed Crystal	NRMV BC HPR	88	15	82	8	9	8/8	<5	136	7
Fiberglas	NRM FIBG HPR	66	35	66	24	14	33/31	<5	70	5

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel