

LLumar® säkerhets- och skyddsfilm*

Invändiga- och utvändiga filmer

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering		Solenergitransmission %	Solenergi-reflektion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Filmfjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid
Klara	Beskrivning														
SCL SR PS4	Klar	82	9	9	89	10/10	4	1,05	0,88	5,8	2	0,84	16	100	10
SCL SR PS7	Klar	83	8	9	90	8/8	4	1,06	0,90	5,9	<1	0,85	15	175	10
SCL SR PS8	Klar	81	8	11	89	9/9	<1	1,04	0,90	5,9	2	0,83	17	200	10
SCL SR PS13	Klar	79	8	13	88	9/9	<1	0,94	0,91	5,92	3	0,82	17	325	10
Reflekerande	Beskrivning														
SSI20 SR PS4	Mörk Silver	12	56	32	15	63/60	<1	0,24	0,81	5,6	83	0,19	81	100	7
SSI20 SR PS8	Mörk Silver	12	58	30	15	61/60	<1	0,24	0,88	5,8	83	0,19	81	200	7
Neutrala	Beskrivning														
N1040 SR PS4	Medium Neutral	37	13	50	39	16/15	<1	0,62	0,89	6,0	57	0,50	50	100	7
N1050 SR PS4	Ljus Neutral	49	9	42	52	13/10	<1	0,74	0,90	5,92	43	0,59	41	100	7
NUV65 SR PS4	Mkt Ljus Neutral	63	9	28	69	8/10	<1	0,87	0,90	5,92	23	0,70	30	100	7
NRM PS6	Vit Frostad	68	18	14	75	23/22	<5	0,82	0,89	5,7	15	0,71	29	168	5

Se separat tabell för klassificering enligt EN12600 och SS EN356

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

LLumar säkerhets- och skyddsfilm

Utvändig montering

Värden avser film monterad på utsidan av 4 mm enkelglas

Utvändig montering		Solenergitransmission %	Solenergirefleksion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	B-värde	Total solenergiavvisning %	Film tjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/sluttande
Klara	Beskrivning														
SHE CL ER PS 7	Klar	80	8	12	89	9/9	<1	1,04	0,90	5,9	1	0,83	17	175	år10/7/5
SHE CL ER PS 4	Klar	81	8	11	90	8/8	<1	1,05	0,90	5,7	<1	0,84	16	100	år10/7/5

Se separat tabell för klassificering i enlighet med SSEN 12600

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel