

HELIOS utvändigfilm*
LLumar solskyddsfilm

Värden för film + 4 mm glas

	Solenergitransmission %	Solenergirefleksion utv. %	Solabsorbtion %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	g-värde	Total solenergiavvisning %	Film tjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/sluttande**
Utvändiga Helios Filmer													T	
Reflekterande														
RHE 20 SI ER HPR	12	60	28	16	60/62	<1	0,24	0,74	5,7	82	0,19	81	64	år 10/7/5
RHE 35 SI ER HPR	22	46	32	29	43/46	<1	0,37	0,74	5,7	68	0,30	71	64	år 10/7/5
RHE 50 SI ER HPR	39	28	33	49	24/26	<1	0,58	0,81	5,7	45	0,47	53	60	år 10/7/5
Semi-reflekterande														
VHE 14 ER HPR	7	56	37	9	24/58	<1	0,18	0,76	5,7	90	0,16	84	64	år 10/7/5
Neutrala														
NHE 1020 ER HPR	20	24	56	22	30/26	<1	0,40	0,86	5,7	75	0,32	68	60	år 10/7/5
NHE 1035 ER HPR	33	14	53	37	19/16	<1	0,56	0,86	5,7	59	0,45	55	60	år 10/7/5
THE80 BL ER HPR	44	6	50	78	8/8	<1	0,7	0,90	5,7	14	0,56	44	95	år 10/7/5
Klara/säkerhetsfilmer														
SHE CL ER PS 4	71	8	11	90	8/8	<1	1,05	0,90	5,7	<1	0,84	16	100	år 10/7/5
SHE CL ER PS 7	80	8	12	89	9/9	<1	1,04	0,9	5,9	1	0,83	17	175	år 10/7/5

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

** Garantitid för vertikalt glas = 10 år. Garantitid för glas med lutningsgrad 46-89° = 7 år, Garantitid för glas men lutningsgrad 20-45° = 5 år

